

## Fundo tetningssett

- Tilpasset system for wedi Fundo



### Generell produktbeskrivelse

Bøttesett bestående av 2-komponents tetningsslam, wedi Tools tetningsbånd og wedi Tools innvendig hjørnemembran for fleksibel tetning av skjøt.

### Bruksområder


For å tette wedi Fundo skjøt og wedi byggplater i våte områder.

### Produktegenskaper

- Vanntett og frostbestandig, kan brukes universalt inne og ute
- Bestandig mot aldring, uømtålig mot miljøpåvirkninger
- Danner bro over sprekker, høy sikkerhet ved senere sprekker i underlaget


### Bearbeiding

Tøm de flytende komponentene i den medleverte bøtten og bland med pulver-komponentene maskinelt og klumpefritt, helt til det oppstår en homogen konsistens som kan bearbeides. Skjøt dekkes overflatetett, sparklet avrettet. Tetningsbåndet legges inn i første lag og dekkes mettet med andre lag.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Informasjon om utslipps nivået for gassende stoffer i inneluft som utgjør en risiko ved giftig innånding, på en skala fra A+ (svært lave utslipp) til C (høye utslipp).



## Tekniske spesifikasjoner for tetningslam

<b>Pulver-komponenter</b>	Spesial-sementmørtel med utsøkte tilleggsstoffer og additiver
<b>Flytende-komponenter</b>	modifisert akrylatdispersjon
<b>Modningstid</b>	ca. 3 minutter
<b>Bearbeidingstid</b>	ca. 45 minutter (ved +20 °C / 50 % rel. luftfuktighet) Høyere temperaturer og luftfuktighet forkorter de oppgitte tidene, lavere temperaturer forlenger de oppgitte tidene.
<b>Bearbeidelsestemperatur</b>	fra +5°C til +25°C
<b>Belastbarhet</b>	(ved + 20 °C og 50 % rel. luftfuktighet) Kan gåes på etter ca. 6 timer Kan belegges med keramikkbelegg etter ca. 12 timer Kan belastes med vann etter ca. 3 dager

Tekniske verdier for tetningsbånd, se dataark for wedi Tools tetningsbånd / tetningshjørner.

## Forbruk

Mengden rekker for ca. 10 m tetning av skjøter.

## Leveringsform

- Tørr-komponenter: 2,4 kg
- Flytende-komponenter: 1,2 kg
- Tetningsbånd: 10 mtr
- Invendig hjørnemembran: 2 stykk
- Emballasje: Bøtte

## Lagring

Lagres tørt og frostfritt, 12 måneders lagringsevne i lukket, original beholder.

## Sikkerhetsanvisning

EUH210: Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Informasjon om muligheter for bearbeidelse og bruk av wedi-produkter, tekniske anbefalinger eller tips og andre opplysninger fra våre medarbeidere (bruks-teknisk rådgivning) gjøres etter beste evne, men uforbindtlig og et hvert ansvar utelukkes. De befrires ikke våre kunder og deres kunder igjen for egne tester og forsøk på om produktene er egnet for tiltenkte forløp og formål.